БЛАЖНА БОЯ ОБИКНОВЕНА


БЛАЖНА БОЯ ОБИКНОВЕНА
БЯЛА


БЛАЖНА БОЯ ОБИКНОВЕНА
СЛОНОВА КОСТ


БЛАЖНА БОЯ ОБИКНОВЕНА
СВЕТЛОСИНЯ


БЛАЖНА БОЯ ОБИКНОВЕНА
СИНЯ


БЛАЖНА БОЯ ОБИКНОВЕНА
КАФЯВА


БЛАЖНА БОЯ ОБИКНОВЕНА
ОХРА


БЛАЖНА БОЯ ОБИКНОВЕНА
РЕЗЕДА


БЛАЖНА БОЯ ОБИКНОВЕНА
ЧЕРНА


БЛАЖНА БОЯ ОБИКНОВЕНА
СИВА


БЛАЖНА БОЯ ОБИКНОВЕНА
ЗЕЛЕНА


БЛАЖНА БОЯ ОБИКНОВЕНА
ЧЕРВЕНА


БЛАЖНА БОЯ ОБИКНОВЕНА
ЖЪЛТА

БЛАЖНА БОЯ АЛКИДНА


БЛАЖНА БОЯ АЛКИДНА
БЯЛА


БЛАЖНА БОЯ АЛКИДНА
СЛОНОВА КОСТ


БЛАЖНА БОЯ АЛКИДНА
СИВА


БЛАЖНА БОЯ АЛКИДНА
КАФЯВА


БЛАЖНА БОЯ АЛКИДНА
ЧЕРНА


БЛАЖНА БОЯ АЛКИДНА
РЕЗЕДА


БЛАЖНА БОЯ АЛКИДНА
ЖЪЛТА


БЛАЖНА БОЯ АЛКИДНА
ЗЕЛЕНА


БЛАЖНА БОЯ АЛКИДНА
СВЕТЛОСИНЯ


БЛАЖНА БОЯ АЛКИДНА
СИНЯ


БЛАЖНА БОЯ АЛКИДНА
ТЪМНОСИНЯ


БЛАЖНА БОЯ АЛКИДНА
СИГНАЛНО ЧЕРВЕНА


БЛАЖНА БОЯ АЛКИДНА
ЧЕРВЕНА


БЛАЖНА БОЯ АЛКИДНА
ОХРА

БРАВАКОЛОР БОИ БЛАЖНИ ОБИКНОВЕНИ



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Употребяват се за боядисване на предварително грундирани дървени и метални повърхности. При необходимост се разреждат с разредител АМВ, МРТ БРАВАКОЛОР или друг подходящ разредител.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах.

СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Блажните бои се съхраняват в закрити и сухи складови помещения, при температура от 5 до 25°С , без достъп на преки слънчеви лъчи.
Гаранционният срок на съхранение е 12 месеца от датата на производство.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Възможни опасности

- Продуктът е запалим.
- При употреба на боята да се пази от източници на открит огън.
- Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.
- Да се пази от достъп на деца.

Противопожарни мерки:

- Отстранете всички възможни източници на пожар: открит огън, запалена цигара, искри от инструменти и съоръжения и други.
- Дръжте опаковките винаги добре затворени.

При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност

БРАВАКОЛОР БОИ БЛАЖНИ ОБИКНОВЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средства за нанасяне	Валяк, четка
Разход	Около 0.180кг. /м2
Съхнене/ ~ 20°С и 65% H.R.	Съхнене на въздух – 24 ч.
Разфасовки	Метални опаковки с вместимост 0.800кг. Метални баки с вместимост 25кг.
Цвят	По еталон
Разредител	До 2 % с Разредител БРАВАКОЛОР

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

БЛАЖНА ОБИКНОВЕНА БОЯ	
ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМА
Външен вид на боята	Хомогенна маса
Вискозитет по ВЗ 6, при 20°С в секунди не по-малко от	50 - 85
Финост на смилане в µm, не повече от	25
Съхливост при 20 ± 2°С до степен 5 в h не повече от	24
Цвят на филма	По еталон
Външен вид на филма	Равен, полугланцов без странични включвания
Водоустойчивост на филма в h, не по – малко от	2



БРАВАКОЛОР БОИ БЛАЖНИ АЛКИДНИ



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Употребяват се за боядисване на предварително грундирани дървени и метални повърхности. Не се използват за специални железни конструкции. При необходимост се разреждат с разредител АМВ, МРТ БРАВАКОЛОР или друг подходящ разредител.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах.

СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Алкидните бои се съхраняват в закрити и сухи складови помещения, при температура от 5 до 25°С , без достъп на преки слънчеви лъчи. Гаранционният срок на съхранение е 12 месеца от датата на производство.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Възможни опасности

- Продуктът е запалим.
- При употреба на боята да се пази от източници на открит огън.
- Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.
- Да се пази от достъп на деца.

Противопожарни мерки:

- Отстранете всички възможни източници на пожар: открит огън, запалена цигара, искри от инструменти и съоръжения и други.
- Дръжте опаковките винаги добре затворени

При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност

БРАВАКОЛОР БОИ БЛАЖНИ АЛКИДНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средства за нанасяне	Валяк, четка
Разход	Около 0.160кг. /м2
Съхнене/ ~ 20°С и 65% H.R.	Съхнене на въздух – 20 ч.
Разфасовки	Метални опаковки с вместимост 0.800кг. Метални баки с вместимост 25кг.
Цвят	По еталон
Разредител	До 2 % с Разредител БРАВАКОЛОР

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

БЛАЖНА АЛКИДНА БОЯ	
ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМА
Външен вид на боята	Хомогенна маса
Вискозитет по ВЗ 6, при 20°С в секунди не по-малко от	35 - 50
Финост на смилане в µm, не повече от	20
Съхливост при 20 ± 2°С до степен 5 в h не повече от	24
Цвят на филма	По еталон
Външен вид на филма	Равен, гланцов без странични включвания
Водоустойчивост на филма в h, не по – малко от	1

БРАВАКОЛОР ГРУНД АЛКИДЕН ЧЕРВЕН



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Употребява се за защита на нови и за репарация на стари повърхности от черни метали чрез шприцоване, обливане, потапяне или с четка.
Грундиране на метални парапети, огради, строителни конструкции.
При необходимост се разрежда с АМВ, МРТ - БРАВАКОЛОР, или друг подходящ разредител.
Нитроцелулозни емайллакове могат да се нанасят след пълното изсъхване на покритието.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах.

СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Грундът се съхранява в закрити, сухи и добре проветриви складови помещения, при температура от 0 до 25°С, без достъп на преки слънчеви лъчи.
Гаранционният срок на съхранение е 12 месеца от датата на производтсво.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Възможни опасности
- Продуктът е запалим.
- При употреба на грунда, да се пази от източници на открит огън.
- Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.
- Да се пази от достъп на деца.

Противопожарни мерки
- Отстранете всички възможни източници на пожар: открит огън, запалена цигара, искри от инструменти и съоръжения и други.
- Дръжте опаковките винаги добре затворени.
- Подходящи средства за гасене: алкално устойчива пяна, сух химически прах, въглероден двуокис, воден спрей.

При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност

БРАВАКОЛОР ГРУНД АЛКИДЕН ЧЕРВЕН

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средства за нанасяне	Четка, валяк, шприц-пистолет, потапяне
Разход	140-160 ml/m2 в зависимост от основата и начина на полагане.
Съхнене/ ~ 20°C и 65% H.R.	Пълно изсъхване - за 15 h; Ускорено сушене при (105-110)°C - 30 min.
Разфасовки	Метална кутия 0.900кг./ Бака 25кг
Цвят	Оксидно червен
Разредител	В зависимост от начина на нанасяне се разрежда : • за шприцване с пистолет - до 10% с Разредител АМВ , МРТ марка БРАВАКОЛОР • за четка , валяк - до 5% с Разредител АМВ, МРТ БРАВАКОЛОР
Препоръчителен брой слоеве	1/2

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМА
Външен вид след разбъркване	Хомогенна лесно подвижна маса
Вискозитет по В3 4, при 20°С в секунди не по-малко от	45
Количество разредител необходим за разреждане до вискозитет 22 s, по В3 – 4 при 20°С в %, не повече от	15
Финост на смилане в µm, не повече от	20
Съхливост: **• При 20 °С до степен 5 в h не повече от** **• При 100 – 110 °С до степен 5 в min не повече от**	 15 30
Външен вид на покритието	Равно матово. Да отговаря на утвърдените еталони.
Цвят на филма	Оксидно червен
Еластичност на покритието в mm, не повече от	1
Адхезия на покритието в бала, не повече от	1
Устойчивост на покритието на удар с апарат У – 3, не по – малко от	100
Устойчивост на покритието към 3% - ен разтвор на натриев хлорид при 20±2°С, в h не по-малко от	100
Устойчивост на покритието към дестилирана вода при 20±2°С, в h не по-малко от	100

БРАВАКОЛОР ГРУНД БЪРЗОСЪХНЕЩ ЧЕРВЕН



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Употребява се за защита на нови и за репарация на стари повърхности от черни метали чрез шприцоване, обливане, потапяне или с четка. Грундиране на метални парапети, огради , строителни конструкции. При необходимост се разрежда с АМВ, МРТ - БРАВАКОЛОР, минерален терпентин или друг подходящ разредител. Нитроцелулозни емайллакове могат да се нанасят след пълното изсъхване на покритието.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах.

СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Грундът се съхранява в закрити, сухи и добре проветрени складови помещения, при температура от 0 до 25°С, без достъп на преки слънчеви лъчи.
Гаранционният срок на съхранение е 12 месеца от датата на производство.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Възможни опасности

- Продуктът е запалим.
- При употреба на грунда да се пази от източници на открит огън.
- Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.
- Да се пази от достъп на деца.

Противопожарни мерки

- Отстранете всички възможни източници на пожар: открит огън, запалена цигара, искри от инструменти и съоръжения и други.
- Дръжте опаковките винаги добре затворени.
- Подходящи средства за гасене: алкално устойчива пяна, сух химически прах, въглероден двуокис, воден спрей.

БРАВАКОЛОР ГРУНД БЪРЗОСЪХНЕЩ ЧЕРВЕН

При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средства за нанасяне	Четка, валяк, шприц-пистолет, потапяне
Разход	140-160 ml/m2 в зависимост от основата и начина на полагане.
Съхнене/ ~ 20°С и 65% H.R.	Пълно изсъхване - за 6 h; Ускорено сушене при (105-110)°С - 30 min.
Разфасовки	Метална кутия 0.900кг./ Бака 25кг
Цвят	Оксидно червен
Разредител	В зависимост от начина на нанасяне се разрежда : • за шприцване с пистолет - до 10% с Разредител АМВ , МРТ марка БРАВАКОЛОР • за четка , валяк - до 5% с Разредител АМВ, МРТ БРАВАКОЛОР
Препоръчителен брой слоеве	1/2

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМА
Външен вид след разбъркване	Хомогенна лесно подвижна маса
Съхливост: **• При 20 °С до степен 5 в h не повече от** **• При 100 – 110 °С до степен 5 в min не повече от**	6 30
Външен вид на покритието	Равно матово
Цвят на филма	Оксидно червен
Адхезия на покритието в бала, не повече от	1
Устойчивост на покритието на удар с апарат У – 3, не по – малко от	100
Устойчивост на покритието към действието на нитроцелулозни емайллакове	Без дефекти на покритието
Устойчивост на покритието към 3% - ен разтвор на натриев хлорид при 20±2°С, в h не по-малко от	100
Устойчивост на покритието към дестилирана вода при 20±2°С, в h не по-малко от	100

БРАВАКОЛОР ГРУНД АЛКИДЕН СИВ



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Употребява се за защита на нови и за репарация на стари повърхности от черни метали чрез шприцоване, обливане, потапяне или с четка.
Грундиране на метални парапети, огради, строителни конструкции.
При необходимост се разрежда с АМВ, МРТ - БРАВАКОЛОР
или друг подходящ разредител.
Нитроцелулозни емайллакове могат да се нанасят след изсушаването му.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах.

СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Грундът се съхранява в закрити, сухи и добре проветриви складови помещения, при температура от 0 до 25°С, без достъп на преки слънчеви лъчи.
Гаранционният срок на съхранение е 12 месеца от датата на производтсво.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Възможни опасности
- Продуктът е запалим.
- При употреба на грунда, да се пази от източници на открит огън.
- Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.
- Да се пази от достъп на деца

Противопожарни мерки
- Отстранете всички възможни източници на пожар: открит огън, запалена цигара, искри от инструменти и съоръжения и други.
- Дръжте опаковките винаги добре затворени.
- Подходящи средства за гасене: алкално устойчива пяна, сух химически прах, въглероден двуокис, воден спрей.

При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност

БРАВАКОЛОР ГРУНД АЛКИДЕН СИВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средства за нанасяне	Четка, валяк, шприц-пистолет, потапяне
Разход	140-160 ml/m2 в зависимост от основата и начина на полагане.
Съхнене/ ~ 20°C и 65% H.R.	Пълно изсъхване - за 15 h; Ускорено сушене при (105-110)°C - 30 min.
Разфасовки	Метална кутия 0.900кг./ Бака 25кг
Цвят	Сив
Разредител	В зависимост от начина на нанасяне се разрежда : • за шприцване с пистолет - до 10% с Разредител АМВ , МРТ марка БРАВАКОЛОР • за четка , валяк - до 5% с Разредител АМВ, МРТ БРАВАКОЛОР
Препоръчителен брой слоеве	1/2

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМА
Външен вид след разбъркване	Хомогенна лесно подвижна маса
Вискозитет по В3 4, при 20°С в секунди не по-малко от	45
Количество разредител необходим за разреждане до вискозитет 22 s, по В3 – 4 при 20°С в %, не повече от	15
Финост на смилане в µm, не повече от	20
Съхливост: **• При 20 °С до степен 5 в h не повече от** **• При 100 – 110 °С до степен 5 в min не повече от**	 15 30
Външен вид на покритието	Равно матово. Да отговаря на утвърдените еталони.
Цвят на филма	Сив
Еластичност на покритието в mm, не повече от	1
Адхезия на покритието в бала, не повече от	1
Устойчивост на покритието на удар с апарат У – 3, не по – малко от	100
Устойчивост на покритието към 3% - ен разтвор на натриев хлорид при 20±2°С, в h не по-малко от	100
Устойчивост на покритието към дестилирана вода при 20±2°С, в h не по-малко от	100

БРАВАКОЛОР ГРУНД БЪРЗОСЪХНЕЩ СИВ



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Употребява се за защита на нови и за репарация на стари повърхности от черни метали чрез шприцоване, обливане, потапяне или с четка. Грундиране на метални парапети, огради , строителни конструкции. При необходимост се разрежда с АМВ, МРТ - БРАВАКОЛОР, минерален терпентин или друг подходящ разредител. Нитроцелулозни емайллакове могат да се нанасят след пълното изсъхване на покритието.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах.

СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Грундът се съхранява в закрити, сухи и добре проветрени складови помещения, при температура от 0 до 25°C, без достъп на преки слънчеви лъчи.
Гаранционният срок на съхранение е 12 месеца от датата на производство.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Възможни опасности

- Продуктът е запалим.
- При употреба на грунда да се пази от източници на открит огън.
- Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.
- Да се пази от достъп на деца.

Противопожарни мерки

- Отстранете всички възможни източници на пожар: открит огън, запалена цигара, искри от инструменти и съоръжения и други.
- Дръжте опаковките винаги добре затворени.
- Подходящи средства за гасене: алкално устойчива пяна, сух химически прах, въглероден двуокис, воден спрей.

БРАВАКОЛОР ГРУНД БЪРЗОСЪХНЕЩ СИВ

При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средства за нанасяне	Четка, валяк, шприц-пистолет, потапяне
Разход	140-160 ml/m2 в зависимост от основата и начина на полагане.
Съхнене/ ~ 20°C и 65% H.R.	Пълно изсъхване - за 6 h; Ускорено сушене при (105-110)°C - 30 min.
Разфасовки	Метална кутия 0.900кг./ Бака 25кг
Цвят	Сив
Разредител	В зависимост от начина на нанасяне се разрежда : • за шприцване с пистолет - до 10% с Разредител АМВ , МРТ марка БРАВАКОЛОР • за четка , валяк - до 5% с Разредител АМВ, МРТ БРАВАКОЛОР
Препоръчителен брой слоеве	1/2

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМА
Външен вид след разбъркване	Хомогенна лесно подвижна маса
Съхливост: **• При 20 °C не повече от** **• При 100 – 110 °C не повече от**	 6 30
Външен вид на покритието	Равно матово
Цвят на филма	Сив
Адхезия на покритието в бала, не повече от	1
Устойчивост на покритието на удар с апарат У – 3, не по – малко от	100
Устойчивост на покритието към действието на нитроцелулозни емайллакове	Без дефекти на покритието
Устойчивост на покритието към 3% - ен разтвор на натриев хлорид при 20±2°C, в h не по-малко от	100
Устойчивост на покритието към дестилирана вода при 20±2°C, в h не по-малко от	100

БРАВАКОЛОР ИМПРЕГНАЦИОНЕН ГРУНД ЗА ДЪРВО



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

За грундиране и импрегниране на предварително подготвени дървени повърхности, преди лакиране с лазурен лак, боя или емайллак за дърво. Осигурява дълготрайна и ефективна биоцидна защита от инсекти, гъбички, микроорганизми и др. вредители по дървото.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах, смолни остатъци и ерозирала дървесина.
Препоръчително е китването на пукнатини и други дефекти, както и шлайфане на дървените повърхности.

СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Съхранявайте в оригинални плътно затворени опаковки, далеч от достъп на деца в закрити и сухи складови помещения, без пряк достъп на слънчеви лъчи, при температура до 25°С. Осигурете необходимата вентилация при използване или съхранение на продукта.
Гаранционният срок на съхранение е 12 месеца от датата на производство.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Възможни опасности
- Продуктът е запалим.
- Използвайте материали, които са устойчиви на органични разтворители, като каучук или специална пластмаса.
- Винаги използвайте защитни ръкавици.
- При нанасяне на препарата чрез пръскане се препоръчва употребата на защитна маска или предпазни очила
- Да се използват само недаващи искри инструменти и съоръжения.
Гарантирайте безопасно разреждане на статичното електричество.
- Да се пази от достъп на деца.

БРАВАКОЛОР ИМПРЕГНАЦИОНЕН ГРУНД ЗА ДЪРВО

Противопожарни мерки:
- Отстранете всички възможни източници на пожар: открит огън, запалена цигара, искри от инструменти и съоръжения и други.
- Дръжте опаковките винаги добре затворени.
- Подходящи средства за гасене: алкално устойчива пяна, сух химически прах, въглероден двуокис, воден спрей.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физична форма	Течност
Цвят	Безцветен
Мирис	Специфичен за органичните разтворители
Взривни граници	Долна 0,6 % об. горна 1.5 % об.
Налягане на парите	Не се отнася за продукта
Плътност при 23°С	0,80 – 0,88 г./см3
Разтворимост във вода	Не се разтваря
Средства за нанасяне	Четка, валяк, шприц-пистолет.
Разфасовки	PET опаковки с вместимост 0.750кг./0.900кг./туба- 5л/ метална бака - 20л
Разходна норма	0.090 - 0.100 л./ м2

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМА
Външен вид	Хомогенна безцветна опалесцираща течност
Плътност при 20°С	0,8 до 0.88
Съдържание на сухо вещество в %	9,5 до 10,5
Съхливост при 23 ± 2оС до степен 4 в часове не повече от	24

БРАВАКОЛОР ЕМАЙЛ ЛАК СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Употребяват се за боядисване на метални конструкции, които са изложени на атмосферни влияния. Нанася се с четка или чрез шприцоване. При необходимост преди употреба се разрежда до работен вискозитет с разредител АМВ или друг подходящ разредител.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах.

СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сребърния феролит се съхранява в закрити и сухи складови помещения, при температура от 0 до 25°С , без достъп на преки слънчеви лъчи. Гаранционният срок на съхранение е 12 месеца от датата на производство.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Възможни опасности

- Продуктът е запалим.
- При употреба на лака да се пази от източници на открит огън.
- Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.
- Да се пази от достъп на деца.

Противопожарни мерки

- Отстранете всички възможни източници на пожар: открит огън, запалена цигара, искри от инструменти и съоръжения и други.
- Дръжте опаковките винаги добре затворени.
- Подходящи средства за гасене: алкално устойчива пяна, сух химически прах, въглероден двуокис, воден спрей.

БРАВАКОЛОР ЕМАЙЛ ЛАК СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ

При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средства за нанасяне	Шприц-пистолет, четка, валяк
Разход	80-100 гр./м2
Съхнене/ ~ 20°С и 65% Н.R.	Въздушно
Разфасовки	Метални опаковки с нетно тегло: 0.700л. / баки от 20л.
Цвят	Произвежда се основно в цвят сребрист. Може да се произвежда по мостра.
Разредител	До 8 % с Разредител АМБ МРТ, минерален терпентин
Препоръчителен брой слоеве	1

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМА
Външен вид след разбъркване	Хомогенна лесно подвижна маса
Вискозитет по ВЗ 4, при 20°С в секунди не по-малко от	45
Съхливост при 20 ± 2°С до степен 5 в h не повече от	24