БРАВАКОЛОР СИНТЕТИЧЕН БЕЗИР БЪРЗОСЪХНЕЩ



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

За импрегнация и грундиране на дървени повърхности, експлоатирани при различни атмосферни условия. Може да се използва самостоятелно нанесен в 2-3 слоя или като грунд за нанасяне на алкидни бои, лакове и емайллакове.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах, смолни остатъци и ерозирала дървесина. Препоръчително е китването на пукнатини и други дефекти, както и шлайфане на дървените повърхности

СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Безирът се съхраняват в закрити и сухи складови помещения , при температура от 0 до 25°С, без достъп на преки слънчеви лъчи. Гаранционният срок на съхранение е 12 месеца от датата на производство.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Възможни опасности

- Продуктът е запалим.
- При употреба на безира да се пази от източници на открит огън.
- Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.
- Да се пази от достъп на деца.

Противопожарни мерки:

БРАВАКОЛОР СИНТЕТИЧЕН БЕЗИР БЪРЗОСЪХНЕЩ

- Отстранете всички възможни източници на пожар: открит огън, запалена цигара, искри от инструменти и съоръжения и други.
- Дръжте опаковките винаги добре затворени.
- Подходящи средства за гасене: алкално устойчива пяна, сух химически прах, въглероден двуокис, воден спрей.

При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средства за нанасяне	Валяк, четка
Разход	Около 10-12 кв.м/л или 80-90 г/ м2
Време за съхнене	Около 15 ч.
Разфасовки	PET опаковки с вместимост 0.900 л./ туба- 5л метална бака - 20л
Цвят	Жълто-кафяв
Разреждане	При необходимост с разредител АМБ, МРТ БРАВАКОЛОР; минерален терпентин

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМА
Външен вид	Еднородна, бистра до слабо замътена течност
Съхливост при 20 ± 2°С до степен 3 в h не повече от	15





ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Защита на дървени повърхности в закрити помещения и на открито. Предварително импрегниране на дървени повърхности и защита срещу влага, вода, механични въздействия и др. След добавяне на оловен миниум се използва за грундиране на метални повърхности. Подходящ е за: дограма, огради, ламперии, беседки, вили, дървени декоративни елементи и др.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах, смолни остатъци и ерозирала дървесина.
Препоръчително е китването на пукнатини и други дефекти, както и шлайфане на дървените повърхности

СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Безирът се съхраняват в закрити и сухи складови помещения, при температура от 0 до 25°С, без достъп на преки слънчеви лъчи. Гаранционният срок на съхранение е 12 месеца от датата на производство.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Възможни опасности

- Продуктът е запалим.
- При употреба на безира да се пази от източници на открит огън.
- Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.
- Да се пази от достъп на деца.

БРАВАКОЛОР ЛЕНЕН БЕЗИР

Противопожарни мерки:

- Отстранете всички възможни източници на пожар: открит огън, запалена цигара, искри от инструменти и съоръжения и други.
- Дръжте опаковките винаги добре затворени.
- Подходящи средства за гасене: алкално устойчива пяна, сух химически прах, въглероден двуокис, воден спрей.

При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средства за нанасяне	Четка, валяк, шприц-пистолет
Разход	100-120 мл./м2
Съхнене/ ~ 20°С и 65% H.R.	Въздушно
Разфасовки	Метални опаковки с вместимост 0.700л. *Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента
Цвят	Жълт цвят
Препоръчителен брой слоеве	1

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМА
Външен вид	Еднородна, бистра до слабо замътена течност
Вискозитет по В3 4, при 20°С в s не по-малко от	От 12 - 24
Съдържание на филмообразуващо вещество в %, не по – малко от	48
Съхливост при 20 ± 2°С до степен 3 в h не повече от	24

БРАВАКОЛОР АЛКИДЕН БЕЗИР



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Защитава дървените повърхности в закрити помещения и на открито. Предварително импрегниране на дървени повърхности и защита срещу влага, вода, механични въздействия и др.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах, смолни остатъци и ерозирала дървесина.
Препоръчително е китването на пукнатини и други дефекти, както и шлайфане на дървените повърхности

СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Безирът се съхраняват в закрити и сухи складови помещения, при температура от 0 до 25°С, без достъп на преки слънчеви лъчи.
Гаранционният срок на съхранение е 12 месеца от датата на производство.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Възможни опасности

- Продуктът е запалим.
- При употреба да се пази от източници на открит огън.
- Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.
- Да се пази от достъп на деца.

Противопожарни мерки:

- Отстранете всички възможни източници на пожар: открит огън, запалена цигара, искри от инструменти и съоръжения и други.
- Дръжте опаковките винаги добре затворени.

БРАВАКОЛОР АЛКИДЕН БЕЗИР

- Подходящи средства за гасене: алкално устойчива пяна, сух химически прах, въглероден двуокис, воден спрей.

При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физична форма	Бистра до слабо замътена , еднородна течност
Цвят	Бледо жълт
Мирис	специфичен за органичните разтворители
Взривни граници	долна 0,6 % об. горна 1.5 % об
Налягане на парите	не се отнася за продукта
Плътност при 20°С	0, 920 – 0,940 g/cm3
Разфасовки	PET опаковки с вместимост 0.900 л./мет.кутия 0.750л/
Разходна норма	Около 10-12м2/л или 80-90г./м2
Разреждане	При необходимост се разрежда с АМВ / МРТ БРАВАКОЛОР

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМА
Външен вид	Еднородна, бистра до слабо замътена течност
Вискозитет по В3 4, при 20°С в s не по-малко от	От 12 - 24
Киселинно число, в mg KOH/g, не повече от	12
Съдържание на филмообразуващо вещество в %, не по – малко от	48
Съхливост при 20 ± 2°С до степен 3 в h не повече от	24