АКВА ИНТЕРИОРНА БОЯ



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Използва се за декоративна защита на стени, тавани, бетонови, циментови и вароциментови повърхности в закрити помещения, без влага и интензивни изпарения.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах.

СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вододисперсните бои се съхраняват в закрити и сухи складови помещения, при температура от 5 до 25°C, без достъп на преки слънчеви лъчи.

Гаранционният срок на съхранение е 12 месеца от датата на производство.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Възможни опасности

- Продуктът не е пожароопасен.
- При контакт с очите: Плакнете очите обилно с чиста вода поне 15 минути
- Да се пази от достъп на деца.

Мерки за защита на околната среда:

- При случаен разлив на продукта заградете изтеклата маса и я смесете с пръст, пясък или подобни инертни материали.
- Преместете тази смес на одобреното място за изхвърляне на отпадъци.

При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност

АКВА ИНТЕРИОРНА БОЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средства за нанасяне	Валяк, четка
Разход	Около 100 мл./м2
Съхнене/ ~ 20°C и 65% H.R.	Въздушно Сухо на пипане: 15-30 мин. Нанасяне на втори слой: 1-2 ч. (след пълно изсъхване на първия слой)
Разфасовки	Пластмасови опаковки с вместимост: 1.5кг. 5кг. 12кг. и 25кг.
Свойства	Добра покривност и разливност
Цвят	Бяла

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМА
Външен вид след разбъркване	Хомогенна гъста маса
Съхливост при 20 ± 2°C	2
Съдържание на сухо вещество, в %	64±2



АКВА ЕКСТЕРИОРНА БОЯ



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Използва се за боядисване на циментови и вароциментови мазилки, елементи и стени от обикновен лек или клетъчен бетон. Не се допуска смесването му с другите видове фасадни бои и нанасянето им при валежи и температури по-ниски от 5оС.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Повърхностите трябва да бъдат здрави,сухи и чисти от прах и масла.

СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Извършва се по БДС 13636 - 76, раздел 5, 6 и 7, като фасадните бои се съхраняват в закрити и сухи складови помещения при температура от 5 до 25°С без достъп на преки слънчеви лъчи.
Гаранционният срок на съхранение е 12 месеца от датата на производство.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Възможни опасности

- Продуктът не е пожароопасен и токсичен.
- При производството лицата свързани с него трябва да бъдат снабдени с противопрахови маски и защитни очила.
- Помещенията в които се извършва производството трябва да бъдат снабдени с вентилационни и противопожарни уредби.При контакт с очите: Плакнете очите обилно с чиста вода поне 15 минути.

Мерки за защита на околната среда:

АКВА ЕКСТЕРИОРНА БОЯ

- При случаен разлив на продукта заградете изтеклата маса и я смесете с пръст, пясък или подобни инертни материали.
- Преместете тази смес на одобреното място за изхвърляне на отпадъци.

При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средства за нанасяне	Валяк, четка, безвъздушен пистолет.
Разход	200-300гр./м2 (клас 2 съгл. БДС EN 13300)
Съхнене/ ~ 20°С и 65% H.R.	Въздушно Сухо на пипане: 30 min; Нанасяне на втори слой: 2-4 h (след пълно изсъхване на първия слой). Пълно изсъхване - до 24 часа
Разфасовки	Пластмасови опаковки с вместимост: 1.5к. ,5кг., 12кг.,25кг.
Цвят	Бяла

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМА
Външен вид след разбъркване	Хомогенна гъста маса
Цвят	Да отговаря на утвърдените еталони
Съхливост при 20 ± 2°С и относителна влажност на въздуха 65 ± 10% до степен 4 в часове не повече от	2



АКРИЛАТЕН ГРУНД ЗА СТЕНИ ИМПРЕГНАЦИОНЕН



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Импрегнационен грунд на акрилатна основа се употребява за заздравяване на минерални основи. Блокира петна от никотин, стари петна от влага, маркер, кафе, натурални сокове и др. Предпазва крайното покритие от миграция на петната и намалява попивателната способност на повърхността, по този начин последния слой боя се нанася по-добре.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах.

СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Да се съхранява само в оригиналните плътно затворени опаковки, далеч от достъп на деца в закрити и сухи складови помещения, при температура от 5 до 40°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи. Да не се допуска замръзване. Складовете, където се съхранява продукта е необходимо да бъдат оборудвани съобразно изискванията. Не съхранявайте продукта в близост до хранителни продукти. Опаковките трябва да са маркирани с оригиналния етикет на производителя. Съхранявайте при условията, които са посочени на етикета. Гаранционният срок на съхранение е 12 месеца от датата на производство.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Възможни опасности

- Продуктът не е пожароопасен.
- При контакт с очите: Плакнете очите обилно с чиста вода поне 15 минути.
- Да се пази от достъп на деца.

Мерки за защита на околната среда:

АКРИЛАТЕН ГРУНД ЗА СТЕНИ ИМПРЕГНАЦИОНЕН

- При случаен разлив на продукта заградете изтеклата маса и я смесете с пръст, пясък или подобни инертни материали.
- Преместете тази смес на одобреното място за изхвърляне на отпадъци.

При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Повърхност	Стени
Употреба	Интериор/ екстериор
Степен на прозрачност	Прозрачна
Компонентност	Еднокомпонентен
Инструменти за нанасяне	Четка, валяк, бояджийски пистолет
Разход	100гр./м² (разреден 1:1 с вода)
Пълно изсъхване	30 – 60 мин.
Разреждане	Готов за употреба. Допуска се разреждане с вода в съотношение 1:1
Опаковки	PET - 1.5 кг. баки от по / 5кг. / 12кг./ 25кг.
Разтворимост във вода	Разтворим

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМА
Външен вид	Хомогенна течност
Мирис	Специфичен
Водоразтворимост	Разтворим
pH стойност	От 7 до 8,5
Температура на замръзване	0°C
Температура на кипене	100°C

ПАСТООБРАЗЕН ГРУНД ЗА СТЕНИ



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Пастообразен грунд на основа акрилатна дисперсия с добавени пълнители и фин пясък за допълнителна здравина и подобрено сцепление с основата. Използва се при подготовка на вароциментови, гипсови , бетонни и други основи преди полагане на мазилка..

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Грунда се нанася с валяк. Препоръчва се нанасяне на две ръце, като всеки следващ слой е перпендикулярен на предишния. Допуска се грунда да се разреди с вода до получаване на желания вискозитет. Грундът може да бъде оцветен в цветът на финиш покритието

СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Да се съхранява само в оригиналните плътно затворени опаковки далеч от достъп на деца в закрити и сухи складови помещения, при температура от 0 до 40°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи. Да не се допуска замръзване. Складовете, където се съхранява продукта е необходимо да бъдат оборудвани съобразно местните. Не съхранявайте продукта в близост до хранителни продукти. Опаковките трябва да са маркирани с оригиналния етикет на производителя. Съхранявайте при условията, които са посочени на етикета.
Гаранционният срок на съхранение е 12 месеца от датата на производство.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Възможни опасности
- Продуктът не е пожароопасен.

ПАСТООБРАЗЕН ГРУНД ЗА СТЕНИ

- При контакт с очите: Плакнете очите обилно с чиста вода поне 15 минути.
- Да се пази от достъп на деца.

Мерки за защита на околната среда:
- При случаен разлив на продукта заградете изтеклата маса и я смесете с пръст, пясък или подобни инертни материали.
- Преместете тази смес на одобреното място за изхвърляне на отпадъци.

При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Повърхност	Стени
Употреба	Интериор/ екстериор
Степен на прозрачност	Прозрачна
Компонентност	Еднокомпонентен
Инструменти за нанасяне	Четка, валяк, бояджийски пистолет
Разход	300гр./м² за 1 м2
Пълно изсъхване	30 – 60 мин.
Разреждане	Готов за употреба
Опаковки	PET - 1.5 кг. баки от по / 5кг. / 10кг./ 12кг.
Разтворимост във вода	Разтворим

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМА
Външен вид	Хомогенна маса
Мирис	Специфичен
Водоразтворимост	Разрежда се с вода
pH стойност	7-9

БРАВАКОЛОР БЕТОНКОНТАКТ



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Употребява се като импрегнационен грунд за циментови мазилки, газобетон, гипсокартон и други минерални основи. Като заздравител на ронливи или нестабилни основи. Подобрява основата и я подготвя за следващия слой, който ще се нанася.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах.

СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Да се съхранява само в оригиналните плътно затворени опаковки далеч от достъп на деца в закрити и сухи складови помещения при температура от 0 до 40°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи. Да не се допуска замръзване. Складовете, където се съхранява продукта е необходимо да бъдат оборудвани съобразно местните. Не съхранявайте продукта в близост до хранителни продукти. Опаковките трябва да са маркирани с оригиналния етикет на производителя. Съхранявайте при условията, които са посочени на етикета.
Гаранционният срок на съхранение е 12 месеца от датата на производство.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Възможни опасности

- Продуктът не е пожароопасен.
- При контакт с очите: Плакнете очите обилно с чиста вода поне 15 минути.
- Да се пази от достъп на деца.

Мерки за защита на околната среда:

БРАВАКОЛОР БЕТОНКОНТАКТ

- При случаен разлив на продукта заградете изтеклата маса и я смесете с пръст, пясък или подобни инертни материали.
- Преместете тази смес на одобреното място за изхвърляне на отпадъци.

При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Повърхност	Стени
Употреба	Интериор/ екстериор
Степен на прозрачност	Розова
Компонентност	Еднокомпонентен
Инструменти за нанасяне	Четка, валяк, бояджийски пистолет
Разход	300гр./м²
Време за засъхване	3 ч. – 4 ч.
Разреждане	Готов за употреба. Допуска се грунда да се разреди с вода до получаване на желания вискозитет.
Опаковки	PET - 1.5 кг. Баки от по / 5кг. / 12кг./ 25кг.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМА
Външен вид	Пастообразна маса, червено оцветена
Относителна плътност g/cm3	1,55 – 1,75
pH при 20°C	8-9
Съдържание на сухо вещество в %, не повече от	75
Съхливост при 23 ± 2oC до степен4 в часове не повече от	4
Адхезия (сцепление) с бетон N/mm²,не повече от	1

Много добра адхезия върху бетон и лесно нанасяне. Благодарение на специфичната си структура създава много добро сцепление между стари основи и нови гипсови мазилки.

БРАВАКОЛОР ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНО ЛЕПИЛО С-200



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Лепене на хартия, различни картонени материали в цигарената и хартиено-опаковъчната промишленост, тъкани, подови и стенни облицовки на текстилна основа, в строителството, бита и др.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла. Не се препоръчва смесване на лепилото с циментови и вароциментови разтвори. Нанася се равномерно с четка върху една от залепваните повърхности. Материалите се фиксират за 2-3 ч.

СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Лепилото се съхранява в закрити и сухи складови помещения при температура от 3°С до 30°С без достъп на преки слънчеви лъчи.
Гаранционният срок на съхранение е 12 месеца от датата на производтсво.
Транспортирането се извършва с всякакъв вид транспорт.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Продуктът не се класифицира като опасен.
Да се пази от достъп на деца.

При необходимост - справка с Информационния лист за безопасност.

БРАВАКОЛОР ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНО ЛЕПИЛО С-200

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средства за нанасяне	Четка, шпакла
Разход	Според вида и размерите на залепваните повърхности
Съхнене/ ~ 20°С и 65% H.R.	Въздушно: за 3 часа.
Разфасовки	Опаковки от полипропилен с нето тегло: 0,250 kg, /1 kg,/ 3kg,/ 18 kg *Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
Цвят	Бял цвят
Разредител	При необходимост се разрежда с вода до 10%
Препоръчителен брой слоеве	1

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРАКТЕРИСТИКА И НОРМА
Външен вид след разбъркване	Еднородна вискозна маса
Цвят	Бял до слабокремав
Вискозитет при 20оС в s, mPa.s, измерен с реовискозиметър по Хьоплер, не по-малко от	2800
Съдържание на сухо вещество, в %, не по – малко от	40
Съхливост до степен 3 при 20°С, h, не повече от	3
Якост на слепване на хартия	Хартията се къса без да се разлепва